



## Poliészter kitt / sárga, kék

### JELLEMZŐK

Finom kitt, amely könnyen használható és jól formázható a szükséges rétegvastagságban. Megfelelő keménysége és a sima, pórusmentes megjelenése alkalmassá teszi töltő és finomító kittként való alkalmazásra is. Használható acél és üvegszál erősítésű műanyag felületekre. Kézzel és géppel is csiszolható, nem tömíti el a csiszolópapírt. Mélyebb sérülések esetén több rétegben kell felhordani.

### ALKALMAZÁS

A felületnek tisztának, száraznak, zsírmentesnek és mattnak kell lennie. Alaposan keverjük össze 2-3% BPO edzővel, majd 5 percen belül használjuk fel (20°C-on). A magasabb hőmérséklet csökkenti a fazékidőt és felgyorsítja a száradást.

### MEGJEGYZÉS

Túl sok edző használata a fedőfesték elszíneződését okozhatja. 15°C alatt nem javasolt az alkalmazása.

### KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK




XP5018/1.8	Poliészter kitt / sárga	
XP5016/1.8	Poliészter kitt / kék	

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS



Az érintett felületnek tisztának, száraznak, zsírmentesnek és mattnak kell lennie.



KEVERÉSI ARÁNY				
	<b>Poliészter kitt / sárga, kék XP5018 BPO edző</b>	<b>Térfogat szerint</b>		<b>Tömeg szerint</b>
		100%		100g
		2-3%		2-3g
ALKALMAZÁS				
	<b>Alkalmazás folyamata</b>	Használjunk kittelő lapot		
<b>Alkalmazási körülmények</b>		hőmérséklet > 15°C, relatív páratartalom max. 75%		
<b>Fazékidő 20°C-on</b>		3-5 perc		
SZÁRADÁSI IDŐK				
			<b>20°C</b>	
	<b>Száraz</b>	16-30 perc		
	<b>Csiszolás</b>	P100 – P320		
MŰSZAKI ADATOK				
<b>Termék</b>	<b>Kiszerezés</b>	<b>Sűrűség (20°C)</b>	<b>Szín</b>	<b>Szavatossági idő</b>
Poliészter kitt / sárga XP5018	1.8kg	1,9 g/cm <sup>3</sup>	sárga	12 hónap
Poliészter kitt / kék XP5016	1.8kg	1,9 g/cm <sup>3</sup>	kék	12 hónap
VOC INFORMÁCIÓ				
VOC limit: 2004/42/II(b):250 g/l VOC tartalom: <250 g/l				

**EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG**

A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.

Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényszűrőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.

A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.

Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: [www.trixxal.com](http://www.trixxal.com)

**GYÁRTÓ**

ReCorp, s.r.o.  
Jána Hollého 699/55  
071 01 Michalovce  
Szlovákia  
Telefon: +421 907 319 730  
E-mail: [info@trixxal.com](mailto:info@trixxal.com)

