



Premium 2K Alapozó 5:1

JELLEMZŐK

Kétkomponensű akril alapozó. Tixotróp tulajdonságának köszönhetően extrém jó a töltőképessége és nagyon könnyen alkalmazható vastag rétegben függőleges felületen a megfolyás veszélye nélkül. Nagyon jól elszigetelhetőek segítségével a poliészter termékek. Kiváló védelmet nyújt a korrózió ellen. Oldószeres és vizes festékek alá is használható. Csiszolás géppel vagy kézzel, szárazon vagy nedvesen. Fekete színező pasztával színezhető, ezzel is javítva a végső színezést. A fekete színező paszta alkalmazásakor először a pasztát adagoljuk 5-10%-ban az alapozóhoz (a bázisfestéktől függően), majd ezután keverjük össze az edzővel.

ALKALMAZÁS






Az alapozandó felületnek tisztának, száraznak, zsírintesnek és mattnak kell lennie. Keverési arány: 5:1 térfogat szerint. Szükség esetén használjunk akril hígítót a szórás viszkozitás beállításához. Szórópisztollyal, 1,6 – 1,8 mm fúvókával fújjunk 2 - 3 normál réteget, 20°C-on 8-10 perc kilevegőzési idővel a rétegek között. A száradási idő max. 3 réteg esetében 5 – 7 óra 20°C-on, vagy 30 perc 60°C-on. Csiszolás szárazon P320 – P400 vagy nedvesen P800 - P1200 szemcsefinomságú csiszolópapírral.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

| | | |
|-------------|--------------------------------|--|
| XF3012/1.2 | Premium 2K Alapozó 5:1 | |
| XF3012/3.5 | Premium 2K Alapozó 5:1 | |
| XFH3012/0.7 | Edző Premium 2K 5:1 alapozóhoz | |
| XM0002/1 | Akril hígító | |
| XM0002/5 | Akril hígító | |
| XM0012/0.5 | Színező paszta, fekete | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |





| FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS | | | | | |
|---|--|---|------------------|---|------------------------|
|  | A felületnek tisztának, száraznak, zsírmentesnek és mattnak kell lennie. | | | | |
| KEVERÉSI ARÁNY | | | | | |
|  | Premium 2K Alapozó 5:1 XF3012 Edző XFH3012 Hígító XM0002 | Térfogat szerint | | Tömeg szerint | |
| | | 100 | | 1083,33g | |
| | | 20 25-30 | | 133,34g 180 g | |
| SZÓRÁSI VISZKOZITÁS | | | | | |
|  | DIN4 20°C-on | 30-35 másodperc | | | |
| SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS | | | | | |
|  | Szórópisztoly felsőtartályos | Fúvóka | | Nyomás | |
| | | 1,6 – 1,8 mm | | a szórópisztoly gyártó előírásainak megfelelően | |
| ALKALMAZÁS | | | | | |
|  | Alkalmazás folyamata | Rétegek száma | Kilevegőzési idő | | Száras réteg-vastagság |
| | | | Rétegek között | Beégetés előtt | |
| | | 2-3 | 8 -10 perc | 8-10 perc | 60–80 µm |
| Alkalmazási körülmények | | hőmérséklet > 15°C, relatív páratartalom max. 75% | | | |
| Elméleti kiadósság | | 5,5 m ² /l | | | |
| Fazékidő 20°C-on | | max. 2 óra | | | |





| SZÁRADÁSI IDŐK | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------|
| | | 20°C | | 60°C | | |
| | Száraz | 5-7 óra | | 30 perc | | |
| Infraszárítás | | 7 – 15 perc | | | | |
| MŰSZAKI ADATOK | | | | | | |
| Termék | Kiszerezés | Sűrűség (20°C) | Szín | Szavatossági idő | | |
| Premium 2K Alapozó 5:1 XF3012 | 1.2L 3.5L | 1,60 – 1,65 g/cm ³ | világos szürke | 12 hónap | | |
| Edző XFH3012 | 0.7L | 1,00 g/cm ³ | színtelen | 12 hónap | | |
| Akril hígító XM0002 | 1L 5L | 0,89 – 0,90 g/cm ³ | színtelen | 12 hónap | | |
| KEVERÉSI ARÁNY TÖMEG SZERINT (100:20:30) | | | | | | |
| A felhasználásra kész keverék szükséges mennyisége | Tömeg gramm | Sűrűség | Kumulatív tömeg gramm | Sűrűség | Kumulatív tömeg gramm | Sűrűség |
| | XF3012 | 1625 g/l | XFH3012 | 1000 g/l | XM0002 | 900 g/l |
| 0,1l | 108,33 | | 121,67 | | 139,67 | |
| 0,2l | 216,67 | | 243,33 | | 279,33 | |
| 0,3l | 325,00 | | 365,00 | | 419,00 | |
| 0,4l | 433,33 | | 486,67 | | 558,67 | |
| 0,5l | 541,67 | | 608,33 | | 698,33 | |
| 0,6l | 650,00 | | 730,00 | | 838,00 | |
| 0,75l | 812,50 | | 912,50 | | 1047,50 | |
| 0,9l | 975,00 | | 1095,00 | | 1257,00 | |
| 1l | 1083,33 | | 1216,67 | | 1396,67 | |
| 1,5l | 1625,00 | | 1825,00 | | 2095,00 | |
| 2l | 2166,67 | | 2433,33 | | 2793,33 | |
| 2,5l | 2708,33 | | 3041,67 | | 3491,67 | |



**VOC INFORMÁCIÓ**

VOC limit 2004/42/IIB(c):540 g/l
VOC tartalom: <540 g/l

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.

Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényezőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.

A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.

Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: www.trixxal.com

GYÁRTÓ

ReCorp, s.r.o.
Jána Hollého 699/55
071 01 Michalovce
Szlovákia
Telefon: +421 907 319 730
E-mail: info@trixxal.com

