



Hi-Tech 2K Nedves-a-nedvesen alapozó 6:1

JELLEMZŐK

Többcélú felhasználásra alkalmas antikorrózív alapozó, nedves-a-nedvesen felvitellel. Olyan finom, semleges töltőanyagokat tartalmaz, melyek elősegítik mind a megfelelő szigetelést, mind a könnyű alkalmazást. Nagyon sima felületet képez, kiváló a területe. Jól beállított viszkozitása miatt nem igényel további hígítót. Színezhető max. 5% XM0012 fekete színező pasztával. Használható új elemekre (az elektroforetikus alapozót nem kell megcsiszolni) és sérült felületekre is. Nedves-a-nedvesen felvitel esetén olyan töltő és szigetelő réteget képez, melyet nem szükséges megcsiszolni a bázisfesték felhordása előtt. Csiszolható változatban alkalmas többlépcsős javításokra PE kitéekkel bevont felületre is (kisebb szállítási sérülések és horpadások).

ALKALMAZÁS

Nedves-a-nedvesen módszer:

Keverési arány 6:1 térfogat szerint. Max. 10%-ban hígítható (de nem szükséges). Használjunk XM0002 akril hígítót. Felvitel 1,2 – 1,3 mm fúvókával, 1 normál rétegben. A bázisfesték szórását megelőzően várjunk 20°C-on 15 – 20 percet az oldószer kipárolgásáig. 20°C-on 20 - -25 perc után az esetleges hibák eltávolíthatóak szárazon P600, vagy nedvesen P800 - P1000 csiszolópapírral. Amennyiben a fedőréteget 3 napon belül nem vesszük fel, azt megelőzően le kell mattítani a felületet.

Csiszolható módszer:

Keverési arány 6:1 térfogat szerint. Alaposan keverjük össze! Felvitel 1,3 – 1,6 mm fúvókával, 2 normál rétegben. Kilevegőzés a rétegek között 5 - 7 perc 20°C-on. Csiszolás szárazon P400 – P500, vagy nedvesen P800 - P1200 csiszolópapírral. Száradási idő 20 perc 60°C-on vagy 3 - 4 óra 20°C-on.

MEGJEGYZÉS:

18°C alatt nem javasolt a használata.







KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK		
XF1007/3.6	Hi-Tech 2K Nedves-a-nedvesen alapozó 6:1	
XFH1064/0.6	Edző	
XF1007/1.05	Hi-Tech 2K Nedves-a-nedvesen alapozó 6:1	
XM0012/0.5	Színező paszta	
XM0002	Akril hígító	

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS	
	A felületnek tisztának, száraznak, zsírmentesnek és mattnak kell lennie.

KEVERÉSI ARÁNY			
	Hi-Tech 2K Nedves-a-nedvesen alapozó 6:1 XF1007 Edző XFH1064	Térfogat szerint	Tömeg szerint 1L-re
		60	1242,86 g
		10	142,85 g
SZÓRÁSI VISZKOZITÁS			
	DIN4 20°C-on hígító nélkül DIN4 20°C-on hígítóval	20-23 másodperc	18-20 másodperc



SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS (nedves-a-nedvesen módszer)			
	Szórópisztoly felsőtartályos	Fúvóka	Nyomás
		1,2 – 1,3 mm	a szórópisztoly gyártó előírásainak megfelelően
SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS (csiszolható módszer)			
	Szórópisztoly felsőtartályos	Fúvóka	Nyomás
		1,3 – 1,6 mm	a szórópisztoly gyártó előírásainak megfelelően

ALKALMAZÁS					
	Alkalmazás folyamata (csiszolható módszer)	Rétegek száma	Kilevegőzési idő		Száras rétegvastagság
		1 – 2 normál réteg	Rétegek között	Beégetés előtt	
	Alkalmazás folyamata (nedves-a-nedvesen módszer)	1 normál réteg	5 – 7 perc	5 - 7 perc	60–90 µm
Alkalmazási körülmények		hőmérséklet > 15°C, relatív páratartalom max. 75%			
Elméleti kiadósság		18-20 m ² /l , 30 µm rétegvastagságban			
Fazékidő 20°C-on		max. 1 óra			
SZÁRADÁSI IDŐK					
		20°C	60°C		
	Száras (nedves-a-nedvesen módszer)	15-20 perc			
	Száras (csiszolható módszer)	3-4 óra	20 perc		
Infraszárítás (csiszolható módszer)		12 – 15 perc			





MŰSZAKI ADATOK				
Termék	Kiszerelés	Sűrűség (20°C)	Szín	Szavatossági idő
Hi-Tech 2K Nedves-a-nedvesen alapozó 6:1 XF1007	3.6L, 1.05L	1,45 g/cm ³	szürke	12 hónap
Edző XFH1064	0.6L	1,00 g/cm ³	színtelen	12 hónap
KEVERÉSI ARÁNY TÖMEG SZERINT				
A felhasználásra kész keverék szükséges mennyisége	Tömeg gramm	Sűrűség	Kumulatív tömeg gramm	Sűrűség
	XF1007	1450 g/l	XFH1064	1000 g/l
0,1l	124,29 g		138,57 g	
0,2l	248,57 g		277,14 g	
0,3l	372,86 g		415,71 g	
0,4l	497,14 g		554,29 g	
0,5l	621,43 g		692,86 g	
0,6l	745,71 g		831,43 g	
0,75l	932,14 g		1039,29 g	
0,9l	1118,57 g		1247,14 g	
1l	1242,86 g		1385,71 g	
1,5l	1864,29 g		2078,57 g	
2l	2485,71 g		2771,43 g	
2,5l	3107,14 g		3464,29 g	





VOC INFORMÁCIÓ
VOC limit 2004/42/IIB(c): 540g/l VOC tartalom: 510 g/l
EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
<p>A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.</p> <p>Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényszűrőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.</p> <p>A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.</p> <p>Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: www.trixxal.com</p>
GYÁRTÓ
ReCorp, s.r.o. Jána Hollého 699/55 071 01 Michalovce Szlovákia Telefon: +421 907 319 730 E-mail: info@trixxal.com

