



Premium VOC 2K Színtelen lakk

JELLEMZŐK

Magas szilárdanyag tartalmú UHS színtelen lakk. Nagyon jól terül és kiváló az UV ellenálló képessége. Fényezőkamrában alkalmazható. Oldószeres és vizes bázisfestékre is felhordható.


ALKALMAZÁS

Keverési arány: 2:1 térfogat szerint. Alaposan keverjük fel, majd 1,2 mm-es fúvókával vigyünk fel 2 normál réteget a felületre, 7-10 perc kilevegőzési idővel a rétegek között. Hígítás nem szükséges, de max. 10% hígító hozzáadása nem befolyásolja negatívan a végeredményt.






MEGJEGYZÉS

A szobahőmérsékleten történő szárítás meghosszabbítja a kötési időt.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK


XC3016/1	Premium VOC 2K Színtelen lakk	
XC3016/5	Premium VOC 2K Színtelen lakk	
XCH3028/0.5, 2,5	UHS Edző Standard	
XCH3042/0.5, 2,5	UHS Edző Gyors	
	UHS Edző Nagyon gyors, lassú, nagyon lassú	
XM0002/1	Akril hígító	
XM0002/5	Akril hígító	
XM0004/1	Gyorsító adalék	
XM0024/1	Fényesség stabilizáló adalék	



FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS					
	Szükség esetén alkalmazás előtt töröljük át a felületet mézeskendővel.				
KEVERÉSI ARÁNY					
	Színtelen lakk XC3016 Edző XCH1058 Hígító XM0002 vagy Fényesség stabilizáló adalék XM0024	Térfogat szerint		Tömeg szerint	
		2		100	
		1		51-52	
0 -10%		0-9% az A komponenshez tömegéhez képest			
5 – 8%		4,4-7% az A komponenshez tömegéhez képest			
SZÓRÁSI VISZKOZITÁS					
	DIN 4mm 20°C-on Ford 4mm 20°C-on ISO 4mm 20°C-on	18-22 másodperc 19-23 másodperc 42-50 másodperc			
SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS					
	Szórópisztoly felsőtartályos	Fúvóka	Nyomás		
1,2 mm		a szórópisztoly gyártó előírásainak megfelelően			
ALKALMAZÁS					
	Alkalmazás folyamata	Rétegek száma	Kilevegőzési idő		Száras réteg-vastagság
			Rétegek között	Beégetés előtt	
		2	7 -10 perc	10 perc	50–60 µm
Alkalmazási körülmények		hőmérséklet 18 - 22°C, relatív páratartalom max. 40 - 60%			
Elméleti kiadósság		11 – 12 m ² /l			
Fazékidő 20°C-on		- 40 perc Standard edzővel, XCH3028 - 40 perc Gyors edzővel, XCH3042			





SZÁRADÁSI IDŐK				
		20°C		60°C
	Száraz	Standard edző Gyors edző	9-10 óra 6-8 óra	30 perc 20 perc
	Teljes átkeményedés	7 nap		
Megjegyzés: 60°C történő beégetés után várjon 1 órát lehűlésig a polírozással!				
Infraszárítás	8 – 15 perc Kövesse az infraszárító gyártójának előírásait! Szárítás előtt tartsa be a kilevegőzési időt!			
ÁTFÚJÁS				
P1500-as finomságú csiszolószivaccsal történő alácsiszolás után elvégezhető.				
MŰSZAKI ADATOK				
Termék	Kiszerezés	Sűrűség (20°C)	Szín	Szavatossági idő
Színtelen lakk XC3016	1L, 5L	0,98-0,99 g/cm ³	színtelen	18 hónap
Edző XCH3028	0.5L 2.5L	1,00-1,05 g/cm ³	színtelen	12 hónap
Edző XCH3042	0.5L 2.5L	1,00-1,05 g/cm ³	színtelen	12 hónap
Hígító XM0002	1L, 5L	0,80-0,90 g/cm ³	színtelen	24 hónap
Fényesség stabilizáló adalék XM0024	1L	0,85-0,87 g/cm ³	színtelen	24 hónap



KEVERÉSI ARÁNY TÖMEG SZERINT

A felhasználásra kész keverék szükséges mennyisége	Tömeg gramm	Sűrűség	Kumulatív tömeg gramm	Sűrűség
	XC3016	980 g/l	XCH3028	1025 g/l
0,1l	65,33 g		99,50 g	
0,2l	130,67 g		199,00 g	
0,3l	196,00 g		298,50 g	
0,4l	261,33 g		398,00 g	
0,5l	326,67 g		497,50 g	
0,6l	392,00 g		597,00 g	
0,75l	490,00 g		746,25 g	
0,9l	588,00 g		895,50 g	
1l	653,33 g		995,00 g	
1,5l	980,00 g		1492,50 g	
2l	1306,67 g		1990,00 g	
2,5l	1633,33 g		2487,50 g	

VOC INFORMÁCIÓ

VOC limit 2004/42/II B(d): 420 g/l
VOC tartalom: 385 g/l

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.

Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényszűrőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.

A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.

Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: www.trixxal.com



**MEGJEGYZÉSEK**

Hagyja, hogy a termék természetes úton érje el az alkalmazási hőmérsékletet (kerülje a gyors melegítést illetve lehűtést)! Nem javasolt az alkalmazása 18°C alatt. Az alacsony hőmérséklet megváltoztatja a bevonat tulajdonságait és hatással lehet a megjelenésre. Használat előtt a termék, a festendő felület és a fülke hőmérsékletét 20°C körülire kell beállítani.

TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Óvja a terméket a megfagyástól, a magas hőmérséklettől, a napsütéstől és a nedvességtől! Tárolja jól zárható, hűvös helyen! A javasolt tárolási és szállítási hőmérséklet: +10 és +30 °C között. Kerülni kell az extrém hőmérséklet ingadozást.

Megjegyzés: A tárolási és szállítási hőmérséklet nem lehet alacsonyabb +5°C-nál. Hagyja a terméket természetes úton szobahőmérsékletre felmelegedni!

GYÁRTÓ

ReCorp, s.r.o.
Jána Stanislava 3085/33
841 05 Bratislava
Szlovákia
Telefon: +421 907 319 730
E-mail: info@trixxal.com

