



Hi-Tech VOC 2K Színtelen lakk

JELLEMZŐK

Gyorsan száradó, kétkomponensű, akrilgyanta bázisú színtelen lakk. 60°C-on történő 15 perces szárítás és kihűlés után azonnal polírozható. Nagyon jól terül, fényes és kiváló a végső keménysége. Rendkívül tartós bevonatot biztosít, köszönhetően annak, hogy kiválóan ellenáll a kémiai behatásoknak és a szélsőséges időjárásnak.

Oldószeres és vizes bázisfestékre is felhordható. Magas szilárdanyag tartalmú VOC megfelelő termék.

ALKALMAZÁS

Mérje ki az A és B komponenst térfogat szerint: 2 rész színtelen lakk (A) és 1 rész edző (B), majd alaposan keverje őket össze. A felvitelt végezze 1.3 mm-es fúvókájú szórópisztollyal 1.5 rétegben (½ réteg és egy teljes nedves réteg). Tartson 5-7 perc kilevegőzetést a rétegek között!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

XC1049/1	Hi-Tech VOC 2K Színtelen lakk	
XCH1058/0.5	Edző Hi-Tech VOC 2K Színtelen lakkhoz	
XC1049/5	Hi-Tech VOC 2K Színtelen lakk	
XM0024/1	Fényesség stabilizáló adalék	

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

	Szükség esetén alkalmazás előtt törölje át a felületet mézeskendővel.
--	---

KEVERÉSI ARÁNY

	Színtelen lakk XC1049 Edző XCH1058	Térfogat szerint	Tömeg szerint
		2	100
1	50		



SZÓRÁSI VISZKOZITÁS	
DIN cup 4mm 20°C-on	16-18 másodperc
Ford cup 4mm 20°C-on	17-19 másodperc
ISO cup 4mm 20°C-on	34-39 másodperc

SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS			
	Szórópisztoly felsőtartályos	Fúvóka	Nyomás
		1,3 mm	a szórópisztoly gyártó előírásainak megfelelően

ALKALMAZÁS					
	Alkalmazás folyamata	Rétegek száma	Kilevegőzési idő		Száras réteg-vastagság
			Rétegek között	Beégetés előtt	
		1,5 (½ réteg +1 teljes nedves réteg)	5 - 7 perc	10 perc	50–60 µm
Alkalmazási körülmények		hőmérséklet 18-22°C, relatív páratartalom 40-60%			
Elméleti kiadósság		10 – 12 m ² /l			
Fazékidő 20°C-on		50 perc			

SZÁRADÁSI IDŐK			
		20°C	60°C
	Száras	1 - 1,5 óra	10 perc
	Polírozható	3,5 - 4 óra	15 perc
	Teljes átkeményedés	4 nap	15 perc+3 nap/20°C

Megjegyzés: 60°C történő beégetés után várjon lehűlésig a polírozással!

Infraszárítás	8 – 15 perc Kövesse az infraszárító gyártójának előírásait! Szárítás előtt tartsa be a kilevegőzési időt!
---------------	--

ÁTFÚJÁS

P1500-as finomságú csiszolószivaccsal történő alácsiszolás után elvégezhető.





MŰSZAKI ADATOK				
Termék	Kiszerezés	Sűrűség (20°C)	Szín	Szavatossági idő
Színtelen lakk XC1049	1L	1,00 g/cm ³	színtelen	12 hónap
Edző XCH1058	0.5L	1,00 g/cm ³	színtelen	12 hónap

KEVERÉSI ARÁNY TÖMEG SZERINT				
A felhasználásra kész keverék szükséges mennyisége	Tömeg gramm	Sűrűség	Kumulatív tömeg gramm	Sűrűség
	XC1049	1000 g/l	XCH1058	1000 g/l
0,1l	66,67 g		100,00 g	
0,2l	133,33 g		200,00 g	
0,3l	200,00 g		300,00 g	
0,4l	266,67 g		400,00 g	
0,5l	333,33 g		500,00 g	
0,6l	400,00 g		600,00 g	
0,75l	500,00 g		750,00 g	
0,9l	600,00 g		900,00 g	
1l	666,67 g		1000,00 g	
1,5l	1000,00 g		1500,00 g	
2l	1333,33 g		2000,00 g	
2,5l	1666,67 g		2500,00 g	

VOC INFORMÁCIÓ

VOC limit 2004/42/II(d): 420 g/l
 VOC tartalom: max. 420 g/l



**EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG**

A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.

Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényszűrőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.

A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.

Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: www.trixxal.com

MEGJEGYZÉSEK

Hagyja, hogy a termék természetes úton érje el az alkalmazási hőmérsékletet (kerülje a gyors melegítést illetve lehűtést)! Nem javasolt az alkalmazása 18°C alatt. Az alacsony hőmérséklet megváltoztatja a bevonat tulajdonságait és hatással lehet a megjelenésre. Használat előtt a termék, a festendő felület és a fülke hőmérsékletét 20°C körülire kell beállítani.

TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Óvja a terméket a megfagyástól, a magas hőmérséklettől, a napsütéstől és a nedvességtől! Tárolja jól zárható, hűvös helyen! A javasolt tárolási és szállítási hőmérséklet: +10 és +30 °C között. Kerülni kell az extrém hőmérséklet ingadozást.

Megjegyzés: A tárolási és szállítási hőmérséklet nem lehet alacsonyabb +5°C-nál. Hagyja a terméket természetes úton szobahőmérsékletre felmelegedni!

GYÁRTÓ

ReCorp, s.r.o.
Jána Stanislava 3085/33
841 05 Bratislava
Szlovákia
Telefon: +421 907 319 730
E-mail: info@trixxal.com

